CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l

S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)

2014

1982-CPR-766

Sistema di VVCP: Sistema 2+

SABBIA GROSSA d/D 0/4

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

	12620:2002+A1: 2008	13139:2002/AC: 2004	13043:2002/AC: 2004	
	Aggregato naturale FINE	Aggregato naturale FINE	Aggregato naturale Frazione unica	
Granulometria	0/4	0/4	0/4	
Categoria	GF 85	GF 85	GA 90	
Contenuto di fini	f 3	f 3	f 3	
Equivalente in sabbia	≧80	≧80	0	
Valore del Blu di Metilene	≤ 1	≤ 1	0	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,586	2,586	2,586	
Assorbimento d'acqua (%)	1,821	1,821	1,821	
Forma - Appiattimento	–	–	NPD	
Percentuali superfici frantumate	NPD	NPD	NPD	
Resistenza alla frantumazione	NPD	NPD	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	NPD	NPD	
Resistenza alla levigabilità	–	–	NPD	
Resistenza allo Shock Termico	NPD	NPD	NPD	
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	–	–	NPD	
Affinità ai leganti bituminosi	–	–	NPD	
Cloruri idrosolubili (%)	< 0,04	< 0,04	–	
Solfati solubili in acido	AS0,2	AS0,2	–	
Zolfo totale	< 0,05	< 0,05	–	
Contenuto di sostanza umica	Assente	Assente	–	
Contenuto di carbonato	0,3	0,3	–	
Reattività alcali-silice	RA2	RA2	–	
Sostanze pericolose	assenti	assenti	assenti	

Riferimenti DOP

Numero 3 REV.07 Data 23.01.2023