CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l

S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)

2014

1982-CPR-766

Sistema di VVCP: Sistema 2+

RISONE d/D 2/8

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

	12620:2002+A1:2008		13043:2002/AC:2004	
	Aggregato naturale GROSSO		Aggregato naturale GROSSO	
Granulometria	2/8		2/8	
Categoria	GC 85/20		GC 85/20	
Contenuto di fini	f 1,5		f 0,5	
Equivalente in sabbia	–		–	
Valore del Blu di Metilene	–		–	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,65		2,65	
Assorbimento d'acqua (%)	0,679		0,679	
Forma e Appiattimento	SI40 - FI20		SI40 - FI20	
Percentuali superfici frantumate	–		C 50/10	
Resistenza alla frantumazione	LA30		LA30	
Resistenza all'usura	MDE 20		MDE 20	
Resistenza alla levigabilità	–		NPD	
Resistenza allo Shock Termico	–		VLA 1	
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	F 2		F 2	
Affinità ai leganti bituminosi	–		0,5	
Cloruri idrosolubili (%)	0,01		–	
Solfati solubili in acido	AS0,2		–	
Zolfo totale	0,104		–	
Contenuto di sostanza umica	Assente		–	
Contenuto di carbonato	15,2%		–	
Reattività alcali-silice	RA2		–	
Sostanze pericolose	assenti		assenti	

Riferimenti DOP

Numero 7 REV.08 Data 31.07.2024