CE 1982

CESPO DEI F.LLI MANIS S.R.L
S.S. 388 KM. 6,7 - 09088 - SIMAXIS (OR)
2005
1982 - CPR - 766

CE 1982

CESPO DEI F.LLI MANIS S.R.L
S.S. 388 KM. 6,7 - 09088 - SIMAXIS (OR)
2016
1982 - CPR - 984

		EN 12620:2002+A1:2008 - EN 13139:2002/AC:2004 - EN 13043:2002/AC:2004							EN 13242:2002+A1:2007	
	DoP N.	*01*	*09*	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*
Nome commerciale		**SABBIA CICLONE**	**SABBIA FINE**	**SABBIA MEDIA**	**SABBIA GROSSA**	**RISONE**	**GRANIGLIA**	**MEZZANELLO**	**MISTO FRANTUMATO**	**MISTO CAVA**
Granulometria	*d/D (mm)*	0/1	0/2	0/2	0/4	2/8	5/16	16/32	0/32	0/45
Designazione		Aggregato naturale FINE (non frantumato)	Aggregato naturale FINE (non frantumato)	Aggregato naturale FINE (non frantumato)	Aggregato naturale FINE (non frantumato)	Aggregato naturale GROSSO (frantumato)	Aggregato naturale GROSSO (frantumato)	Aggregato naturale GROSSO (frantumato)	Aggregato naturale Frazione Unica (Frantumato)	Aggregato naturale Frazione Unica (Non Frantumato)
Dettagli di designazione secondo norma armonizzata	Categoria EN 12620	G_F 85	G_F 85	G_F 85	G_F 85	G_C 85/20	G_C 90/15	G_C 85/20		
	Categoria EN 13139	CAT.1	CAT.1	CAT.1	CAT.1					
	Categoria EN 13043		G_F 85	G_F 85	G_A 90	G_C 85/20	G_C 90/15	G_C 85/20		
	Categoria EN 13242								G_A 85	G_A 85
Contenuto di fini	*Categoria*	f 10	f 3	f 3	f 3	f 1,5	f 1,5	f 1,5	f 5	f 9
Equivalente in sabbia	*Valore dichiarato*	SE >80								
Valore del Blu di Metilene	*Valore dichiarato*	MB < 1								
Contenuto di conchiglie	*Categoria*	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Indice di appiattimento	*Categoria*					FI 15	FI 15	FI 15		
Indice di forma	*Categoria*					SI 15	SI 15	SI 15		
Percentuale superfici frantumate	*Valore dichiarato*					C 25/75	C 20/80	C 20/80	C NR/50	C NR/70
Massa volumica dei granuli	*Valore dichiarato*	Mg/m^3 2,563	Mg/m^3 2,488	Mg/m^3 2,515	Mg/m^3 2,586	Mg/m^3 2,489	Mg/m^3 2,542	Mg/m^3 2,535		
Assorbimento d'acqua	*Valore dichiarato*	WA_{24} % 2,061	WA_{24} % 1,747	WA_{24} % 1,931	WA_{24} % 1,821	WA_{24} % 1,682	WA_{24} % 1,791	WA_{24} % 1,998		
Resistenza a frammentazione	*Categoria*					LA40	LA40	LA40	LA 30	LA 30
Resistenza all'usura	*Categoria*					MDE 20	MDE 20	MDE 20	MDE 20	MDE 20
Resistenza alla levigabilità	*Categoria*					VL-PSV 44	VL-PSV 44	VL-PSV 44		
Resistenza all'abrasione superficiale	*Categoria*					AAV 15	AAV 15	AAV 15		
Resistenza abras. da pneu.chiodati	*Categoria*					NPD	NPD	NPD		
Durabilità al gelo-disgelo	*Categoria*					F 2	F 2	F 2		
Resistenza allo shock termico	*Valore dichiarato*					V_{LA} 3,1	V_{LA} 3,2	V_{LA} 4,4		
Affinità ai leganti bituminosi	*Valore dichiarato*					Affinità a 24 h = 55%	Affinità a 24 h = 55%	Affinità a 24 h = 55%		
Composizione/Contenuto:										
Cloruri	*Valore dichiarato*	C% 0,032	C% 0,032	C% 0,032	C% 0,027	C% 0,032	C% 0,032	C% 0,032		
Solfati solubili in acido	*Categoria*	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2
Zolfo totale	*Valore dichiarato*	S% 0,042	S% 0,042	S% 0,042	S% 0,042	S% 0,042	S% 0,042	S% 0,042		
Contenuto di sostanza umica	*Valore dichiarato*	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente		
Contenuto di acido fulvico	*Valore dichiarato*	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente		
Impurezze organiche leggere	*Valore dichiarato*	M_{LPC} % 0,104	M_{LPC} % 0,104	M_{LPC} % 0,104	M_{LPC} % 0,104	M_{LPC} % 0,104	M_{LPC} % 0,104	M_{LPC} % 0,104		
Contenuto di carbonato	*Valore dichiarato*	$CaCO_3$ % 0,275	$CaCO_3$ % 0,275	$CaCO_3$ % 0,275	$CaCO_3$ % 0,275	-	-	-		
Sostanze pericolose		Inferiori ai limiti di legge								
Reattività alcal-silice degli aggregati.	*Valore dichiarato*	CATEGORIA DI REATTIVITA' - RA_2 - CLASSE DI REATTIVITA' EP_{II} - $BM_{L0,33}$ - $PC_{0,04}$								

CESPO
S.S. 388 km 6,700 - Simaxis (OR)
P.I./C.F. 00499910953 Tel. 0783.405145
info@cesposrl.it