CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l

S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)

2014

1982-CPR-766

Sistema di VVCP: Sistema 2+

SABBIA GROSSA d/D 0/4

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

	12620:2002+A1:2008	13139:2002/AC:2004	13043:2002/AC:2004	
	Aggregato naturale FINE	Aggregato naturale	Aggregato naturale Frazione unica	
Granulometria	0/4	0/4	0/4	
Categoria	GF 85	-	GA 90	
Contenuto di fini	f 3	CAT.1	f 3	
Equivalente in sabbia	96	96	-	
Valore del Blu di Metilene	0,5	0,5	-	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,598	2,598	2,598	
Assorbimento d'acqua (%)	1,51	1,51	1,51	
Forma e Appiattimento	–	–	NPD	
Percentuali superfici frantumate	NPD	NPD	NPD	
Resistenza alla frantumazione	NPD	NPD	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	NPD	NPD	
Resistenza alla levigabilità	–	–	NPD	
Resistenza allo Shock Termico	NPD	NPD	NPD	
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	–	–	NPD	
Affinità ai leganti bituminosi	–	–	NPD	
Cloruri idrosolubili (%)	0,010	0,010	–	
Solfati solubili in acido	AS0,2	AS0,2	–	
Zolfo totale	0,104	0,104	–	
Contenuto di sostanza umica	Assente	Assente	–	
Contenuto di carbonato	15,2%	15,2%	–	
Reattività alcali-silice - CAT.	RA2	RA2	–	
Reattività alcali-silice - Classe	EPII $BM_{0,2}$ BM $_{L\ 0,33/0,48}$		–	
Sostanze pericolose	assenti	assenti	assenti	

Riferimenti DOP

Numero 5 REV.09 Data 11.09.2024